Iruxil CR3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Protector decorativo en base acuosa, formulado para el tratamiento de la madera expuesta a condiciones de interior/exterior. Aporta una eficaz acción preventiva contra los hongos de pudrición (Basidiomicetos) y hongos de azulado, así como contra insectos xilófagos tales como la carcoma y las termitas.

El producto correctamente aplicado sobre madera de carpintería exterior llega a alcanzar la **clase de riesgo 3** según Norma EN-335.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ Fácil aplicación a brocha, rodillo y/o pistola.
- ✓ Gran elasticidad y adherencia a la madera (no se agrieta).
- ✓ Fuerte protección fungicida e insecticida.
- ✓ Gran estabilidad de color. Protege la madera frente a la luz solar (fotodegradación).
- ✓ Protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).
- ✓ Rápido secado incluso en maderas tropicales.
- ✓ Ausencia de olores durante la aplicación.
- ✓ No inflamable.

MODO DE EMPLEO:

Soporte:

Aplicable sobre todo tipo de maderas. No obstante, en aplicaciones al exterior, se evitará el uso de maderas de comportamiento desconocido o poco durables. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura, al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el substrato.

Aplicación:

El producto se presenta listo para su uso. Aplicar 3 capas de 80-100 gr/m^2. Para un mejor acabado aplicar en la dirección de la veta de la madera. Lijar o alambrear suavemente, entre mano y mano.

Con objeto de facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos.

En aplicación a pistola o en capa gruesa, comprobar la idoneidad del proceso frente al descuelgue y el apilado.

Parámetros físicos: (a 20ºC):
- Viscosidad (Copa Ford Nº 4): .....60"
- Peso específico:.....1,045 gr/cm^3
- Brillo (tras aplicación de 3 capas): .....Satinado.

Tiempos de secado *(sobre madera):* *(100 gr/m^2, 20ºC, 60% HR)*
- Seco tacto: ..... aprox. 60'
- Seco para rebarnizar:..... 1-2 h.

Limpieza:

Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

Mantenimiento:

Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de **IRUXIL CR3**.

ELABORADO: ABRIL 2008. REVISADO: 0/ABRIL 2008.

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Almacenamiento:

Estabilidad en el envase superior a 6 meses. Proteger de las heladas.

Presentación:

Iruxil CR3 se presenta en varias tonalidades, cuyas referencias son:

Iruxil CR3 Natural	**Iruxil CR3 Roble**	**Iruxil CR3 Nogal oscuro**
Iruxil CR3 Pino	**Iruxil CR3 Castaño**	**Iruxil CR3 Caoba**
Iruxil CR3 Teka	**Iruxil CR3 Nogal**	**Iruxil CR3 Ebano**

Los tonos de la gama **Iruxil CR3** se corresponden con los del catálogo de la gama **Iruxil WI.**

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.